

BIÊN BẢN ĐO CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ DFT

Tham chiếu: ISO 19840, SSPC-PA 2, ISO 2808. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

Dự án / Công trình:		Số biên bản:	
Hạng mục / Kết cấu:		Ngày kiểm tra:	
Nhà thầu thi công:		Hệ sơn / Lô sơn:	
Tư vấn giám sát:		Tiêu chuẩn / Spec:	

Bảng đo chiều dày màng sơn khô (ISO 19840 / SSPC-PA 2)

Khu vực kiểm tra	Lớp sơn	DFT danh định NDFT (µm)	Đ1	Đ2	Đ3	Đ4	Đ5	Đ6	Đ7	Đ8	Đ9	Đ10	Trung bình	Min	Max	Đạt?

ISO 19840 (quy tắc 80/20 thường dùng): trung bình ≥ NDFT; không quá 20% số điểm đo dưới NDFT và không điểm nào dưới 80% NDFT; giới hạn trên theo TDS. SSPC-PA 2 dùng spot measurement và các mức độ hạn chế riêng — áp dụng theo spec dự án.

Thiết bị đo & hiệu chuẩn

Máy đo DFT (model/seri)	Lá chuẩn (µm)	Hạn hiệu chuẩn	Mặt chuẩn điều chỉnh

Kết luận

☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo	☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại
Ghi chú / Hành động khắc phục:	

Nhà thầu thi công	Tư vấn giám sát / QC	Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn chi tiết: <https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu> · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: <https://tongkhosonviet.vn/lien-he>